



Technisches Datenblatt

Hartwachsöl 7030

Wachsmischung für Möbel

Code 2960XX



BESCHREIBUNG

Basierend auf natürlichen Wachsen und Ölen kombiniert das Produkt die einfache Anwendung von Pastenwachs mit der Widerstandsfähigkeit von Öl. Farblos verwendet, bietet es Oberflächen erhöhten Schutz, Wasserabweisung und Härte. Ideal für die einfache Restaurierung von geölten Oberflächen, die durch die Zeit beschädigt wurden. In Farbe verleiht es den behandelten Oberflächen Lebendigkeit und ermöglicht eine hochwertige Patina sowie bemerkenswerte rustikale oder antike Effekte.

Dünn und gleichmäßig mit einem Tuch oder Pinsel auftragen. Mit einem weichen Tuch polieren.

ERGIEBIGKEIT

20-30 m²/Lt pro Schicht, abhängig von der Auftragsmethode und dem Absorptionsgrad des Holzes.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als natürliches System auf Basis von Öl und Bienenwachs ist es ideal zur Pflege und Restaurierung von ölbeschichteten Oberflächen oder als seidiges Finish für zuvor mit Grundieröl Coloroil behandelte Flächen.

ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT

EN71.III Zertifizierung Sichere Verwendung bei Kinderspielzeug

Konformität mit **DIN 68861-1: 2011**

Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten.

Konformität mit **DIN 53160**. Beständigkeit gegen Speichel und Schweiß.

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Solvoil Plus (aromatenfrei)

Eigenschaften	Maßeinheit	Wert
Zusammensetzung		Dispersion von Wachs in Öl
Geruch		charakteristisch
Viskosität Impeller 7 bei 10 U/min	mPas	57.000
Dichte	gr/cm 3	0,82
Trocknungszeit, klebfrei (20°C)	Stunden	1
Vollständige Trocknungszeit (20°C)	Stunden	6-7



VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Füllen Sie Risse oder Schäden in der Holzoberfläche mit Borma Holzmasse Base (Bindeharz für die individuelle Vorbereitung von Holzfüllstoffen) oder anderen Füllstoffen aus dem Borma-Sortiment vor. Nach dem Trocknen mit Schleifpapier der Körnung 150-180 bis 220-240 schleifen, je nach gewünschtem Endergebnis. Vor dem Auftragen der ersten Schicht alle Staub- und Schmutzreste entfernen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes muss zwischen 9 % und 12 % liegen. Tragen Sie ein oder zwei Schichten Borma Grundieröl Coloroil (transparent oder farbig) als ersten Schritt auf und lassen Sie es gut trocknen, bevor Sie mit Hartwachsöl 7030 fortfahren.

Hartwachsöl 7030 kann problemlos auf Borma Parkettöle und jede andere gut getrocknete geölte Oberfläche aufgetragen werden.

Es kann auch auf Shabby-Dekorationskreidefarbe und ähnliche poröse Beschichtungen ohne vorheriges Schleifen verwendet werden.

ANWENDUNG



Betriebstemperatur nicht unter +5/10°C



Mit einem Tuch oder Pinsel auf eine saubere Oberfläche, frei von Staub, Fett und Öl, gleichmäßig auftragen, um Fleckenbildung durch Öloxidation zu vermeiden.



1 Stunde trocknen lassen (bei 20°C).



Mit Schleifpapier der Körnung 220/240 schleifen, um eine geeignete Oberfläche zu schaffen.



Tragen Sie eine zweite Schicht in gleicher Weise auf wie die erste Anwendung.



Lassen Sie es 1 Stunde trocknen (bei 20°C), dann mit dem Polieren fortfahren.



Um einen weichen und glatten Seidenglanz zu erzielen, polieren Sie mit einer Borma Line Bürste oder kräftig mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch



Vollständige Trocknung nach 6-7 Stunden.

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut mischen. Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, gleichmäßig und nicht zu dick auftragen.

EMPFOLENE ZYKLEN

Um den Arbeitszyklus abzuschließen, empfehlen wir folgende Produkte:

1. Holzmasse Base cod. 0051 – Bindemittelharz für die individuelle Vorbereitung von Füllmaterialien.
2. Woodmasse K2 MDF – Code 1650 – Zweikomponenten-Spachtelmasse für Holz
3. Grundieröl Coloroil – Cod. 3910 – Farbgrundöl als erste Farbschicht
4. Parkett-Kit 1/ Parkett-Kit 2 – Cod. 4885/4886 - Reinigungsmittel und Polierwachs für die tägliche Pflege und Wartung eines geölte Parketts.

BORMA FARBSYSTEM



Kompatible Pasten:
CO-Serie Ölpigmente

VERPACKUNG

Code 2960	6 x 750 ml
Code 2965	2 x 2,5 Liter
Code 2965.5	2 x 5 Liter



Code 2970

1 x 10 l

LAGERUNG

In einem kühlen, gut belüfteten Raum lagern;
Behälter geschlossen halten, wenn er nicht
verwendet wird. Von Hitze, offenen Flammen,
Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Das
Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab
Herstellungsdatum.

WARNUNG

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der
Verwendung.

Sägespäne, Baumwolltücher, Papier und ähnliche
Materialien, die mit einem flüssigen Produkt
getränkt und unter diesen Bedingungen gelagert
werden, können Selbstentzündungsphänomene
hervorrufen.

Stellen Sie daher sicher, dass bei der Reinigung
oder anderweitigen Verwendung solcher
Materialien eine gute Belüftung gefördert wird, um
ein schnelles Trocknen des Produkts zu
ermöglichen.

Beachten Sie die geltenden
Sicherheitsvorschriften.

Produkt für den professionellen Gebrauch.

Unsere technischen Datenblätter basieren auf den
durchschnittlichen Ergebnissen unserer Tests.
Dennoch wird unser technischer Rat in gutem
Glauben, aber ohne Gewähr gegeben. Tatsächlich
sind unterschiedliche Untergründe,
Anwendungsbedingungen, Systeme und
Verdünnungen wesentliche Bestandteile des
Endergebnisses und oft außerhalb jeglicher
Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten
Produkte ausprobieren, um festzustellen, ob sie
seinen Bedürfnissen entsprechen. Von unserer
Seite garantieren wir die Kontinuität der chemisch-
physikalischen Eigenschaften.

Produktcode: 2960XX
Revision: 02 vom 16.06.2023