



Technisches Datenblatt

00 vom 20.10.2012

Hard Top Politur

Lackierung zum Auftupfen

BESCHREIBUNG:

Gebrauchsfertige, hochbeständige Nitrolacklösung. Hergestellt aus natürlichem, entwachstem Schellack und Zelluloseharzen. Die Politur verleiht Schutzbehandlungen auf allen Holzoberflächen einen starken Glanz und ein weiches Oberflächengefühl. Für die Anwendung im Innenbereich. Formaldehydfrei.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
Verdünnung:	gebrauchsfertig eventuell verdünnbar zu 10-20% mit Schellack 99°
Trocknungszeit:	überstreichbar: 30-60 Minuten bei 20°C vollständig getrocknet: 3-6 Stunden bei 20°C
Trockenrückstand:	25%
Spezifisches Gewicht:	ca. 0,810kg pro Liter
Ertrag:	9-12m ² pro Liter
Anwendungstemperatur:	> 10°C
Sicherheitshinweis:	leicht entzündlich

ANWENDUNG:

Tragen Sie das Produkt in dünnen Schichten mit einem kleinen Pinsel, Tupfer oder durch Aufsprühen auf eine saubere, trockene Oberfläche auf. Im Falle eines Sprühauftrags wird eine 13/40-Spritzdüse bei 4mbar empfohlen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten vollständig getrocknet ist, und schleifen Sie die Oberfläche, falls erforderlich, leicht mit Schleifpapier der Körnung 320/400 ab. Nach drei Schichten erhalten Sie eine extrem glänzende und weiche Oberfläche.

Das Produkt kann mit der Universalbeize Holzfarbe eingefärbt werden.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Behältern von 500ml, 1l und 5l erhältlich. Auch erhältlich als 400ml-Sprühdose.

LAGERUNG:

Bei Nichtgebrauch den Behälter verschlossen halten. Lagern Sie den Behälter an einem kühlen und gut belüfteten Ort. Von Hitze, Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Die Haltbarkeit des Produktes beträgt ca. 12 Monate, solange das Produkt im Originalbehälter aufbewahrt wird.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

WARNUNG:

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.